

BANDA DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVA ESTÁNDAR « HRT ... »



DESCRIPCION

Películas de vinilo impresas en superficie y reforzadas de una película protectora anti-abrasión.

UTILIZACION

Las bandas están diseñadas para el marcado de taller o fábrica para el marcado de las zonas de pasillo, o de almacenamiento. Se utiliza en áreas de alto tráfico peatonal.

TIPO

Con película de plástico con laminado transparente.

LOS COLORES DE FONDO

Blanco et amarillo

COLORES AGREGADOS

Negro, verde, magenta y rojo

TIPO DE ADHESIVO

Adhesivo acrílico sensible a la presión

PROPIEDADES ADHESIVAS

Test de adhesión al acero (PSTC-1)

Fuerza necesaria para despegar después de 15 min : 31 N / 100 mm

Fuerza necesaria para despegar después de 72 horas : 66 N / 100 mm

Resistencia adhesiva (ASTM D-2979) (Tack – Avge)

450 grs (4,3 N)

Limite de ruptura (PSTC-7) (Drop shear – Avge)

4 horas

ESPESOR

2,92 mm

T° MINI D'APLICACION

+ 10 ° C

T° DE SERVICIO

De -40° C a +80° C

DURACION DE VIDA UTIL PROMEDIO

Hasta 5 años de uso exterior

Observación: La vida útil efectiva depende de la definición que el usuario da a un "defecto" del producto y las condiciones climáticas.

DURACION DE ALMACENAMIENTO

1 año a una temperatura de 21° y 40 % a 50 % de R.H.

RESISTENCIA QUÍMICA

Producto	7 días de inmersión en un baño de producto químico	5 x 10 min de remojo en un baño de producto químico, con una pausa de 30 min después de cada remojo	Prueba de limpieza con un trapo empapado de un producto químico.
30 % ácido sulfúrico	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
10 % ácido sulfúrico	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
30 % HCL	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
10 % HCL	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
50 % NaoH	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
10 % NaoH	Fracaso	Sin efecto	Sin efecto
20 % Amoníaco	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
2 % Carbonato de sodio	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
10 % Nacl	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
MEK	Fracaso	Fracaso	Sin efecto
Acetona	Fracaso	Fracaso	Sin efecto
Metanol	Fracaso	Sin efecto	Sin efecto
1,1,1 Tricloro	Fracaso	Fracaso	Sin efecto
IPA	Fracaso	Sin efecto	Sin efecto
ASTM # 3 Aceite	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
SAE 20 Aceite	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Alcohol Minerales	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Diesel aceite combustible	Fracaso	Sin efecto	Sin efecto
Heptane	Fracaso	Sin efecto	Sin efecto
Alconox	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Queroseno	Fracaso	Sin efecto	Sin efecto
Lejía	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto
Agua	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto

" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, basadas en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas a título indicativo y en consecuencia, no pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. "